placo
SAINT-GOBAIN

MEGAPLAC® PPF

Planches

Description du produit

Plaque de plâtre laminée, de 25 mm d'épaisseur et de 900 mm de largeur, avec bords longitudinaux effilés, offrant une grande robustesse, renforcée avec de la fibre de verre pour lui conférer de hautes performances contre le feu.

Application

Construction de systèmes de cloisons sèches intérieures, notamment de plafonds et de revêtements qui nécessitent une résistance au feu EI 120 et une protection des structures métalliques.

Stockage et conservation

Stockez les plaques sur des surfaces planes et jamais à l'extérieur, en les gardant sous abri, à l'abri du soleil et de la pluie. Empilage maximal des plaques: 6 palettes.

Conditions d'installation

Consultez le manuel d'installation d'Isover et de Placo®.



Manutention

Lors du déchargement, l'ouverture des fourches du chariot élévateur doit être au moins égale à 1/3 de la longueur de la plaque à manipuler, en plaçant toujours la charge au centre des fourches du chariot élévateur. Une attention particulière est recommandée pour les plaques de 3.000 mm.

SAINT-GOBAIN

MEGAPLAC® PPF

Caractéristiques	Valeur
Normes	EN 520,Plaques de plâtre. Définitions, exigences et méthodes d'essai
Épaisseur du panneau	25 mm
Tolérance d'épaisseur de panneau	± 1 mm
Couleur de revêtement de conseil	Pink
Couleur de fond	Grey
Type de bord long	Bord affiné (BA)
Type transfrontalier	Bord carré (BC)
Conductivité thermique	0,25 W/m.K
Facteur de diffusion de la vapeur d'eau (μ)	10
Réaction au feu	A2-s1, d0
Désignation du type de carte CE	F
Poids approximatif au m²	18 kg/m²
Résistance à la flexion longitudinale	≥ 1.075 N
Résistance à la flexion transversale	≥ 420 N

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Conditionnement Planches/Palette
2500 [1]	900 [2]	22

[1] Tolérance de longueur (mm): +0/-5
[2] Tolérance de largeur (mm): +0/-4



Cotas expresadas en mm.

Ces informations et, en particulier, les recommandations concernant l'application et l'utilisation du produit, sont basées sur les connaissances techniques et l'expérience actuelles de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. concernant ses produits, qui doivent être correctement stockés, manipulés et installés pendant leur durée de vie. Les Conditions générales de vente et de livraison de Saint-Gobain Placo S.A. s'appliquent à toutes les commandes. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit sans préavis. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de connaître et d'utiliser la dernière version mise à jour des spécifications techniques du produit, dont des copies seront envoyées à quiconque en fera la demande. Le contenu de ce document n'est pas exhaustif. Saint-Gobain Placo S.A. décline toute responsabilité en cas d'utilisation de nos produits d'une manière non conforme aux indications fournies par Saint-Gobain Placo S.A. Dans les limites légales, Saint-Gobain Placo S.A. ne sera pas responsable de toute perte de profit ou de tout dommage indirect.

SAINT-GOBAIN

Delegación General Mediterránea de Saint-Gobain para España, Italia, Portugal, Grecia, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia
c/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 • Madrid • Tel: +34 91 397 20 00 • www.saint-gobain.es