



# PLACO® PPF 15 1200

Placas



## Descrição do produto

Placa de gesso laminado com cartão de dupla face, com 15 mm de espessura e 1.200 mm de largura, reforçada com fibra de vidro para lhe conferir um elevado desempenho ao fogo.

## Aplicação

Construção de sistemas de obra seca em interiores: divisórias, revestimentos autoportantes / diretos e tetos contínuos. Será utilizada principalmente em sistemas construtivos com necessidade de altas prestações contra incêndio.

## Armazenagem e conservação

Armazenar as placas sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo-as a coberto, resguardadas da luz solar e da chuva. Empilhamento máximo de placas: 6 paletes

## Condições de instalação

Consulte o Manual do Instalador Isover e Placo®.



## Manipulação

Durante a descarga, a abertura dos garfos do empilhador deverá corresponder a, pelo menos, 1/3 do comprimento da placa a ser manipulada, devendo a carga ser sempre centrada sobre os garfos do empilhador. Recomenda-se especial atenção com as placas de 3.000 mm. Lembre-se de que pode encontrar informações sobre como manusear, utilizar e descarregar os nossos produtos no nosso site.

# PLACO® PPF 15 1200

Características	Valor
Normas	EN 520, Gypsum plasterboards. Definitions, requirements and test methods
Espessura da placa	15 mm
Tolerância de espessura da placa	± 0,5 mm
Cor da face	Rosa
Cor de fundo	Cinzento
Tipo de bordo longitudinal	Bordo Afinado (BA)
Tipo de bordo transversal	Bordo Quadrado (BQ)
Condutividade térmica	0,25 W/m.K
Fator de difusão de vapor de água ( $\mu$ )	10
Reação ao fogo	A2-s1, d0
Designação do tipo de placa, segundo CE	D, F
Peso aproximado por m <sup>2</sup>	12,5 kg/m <sup>2</sup>
Resistência à flexão longitudinal	≥ 650 N
Resistência à flexão transversal	≥ 250 N

Comprimento (mm)	Largura (mm)	Acondicionamento
		Placas/Paleta
2500 <sup>1</sup>	1200 <sup>2</sup>	30
3000 <sup>1</sup>	1200 <sup>2</sup>	30

<sup>1</sup> Tolerância do comprimento (mm): +0/-5

<sup>2</sup> Tolerância da largura (mm): +0/-4T



A presente informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e utilização do produto assentam no conhecimento técnico atual e na experiência da SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. relativamente aos seus produtos, os quais deverão ser corretamente armazenados, manipulados e instalados dentro do seu período de vida útil. São aplicados a todos os pedidos os termos das Condições Gerais de Venda e Fornecimento da Saint-Gobain Placo S.A. A SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas do produto sem qualquer aviso prévio. É da responsabilidade do utilizador conhecer e aplicar a versão mais recente e atualizada das fichas técnicas de produto, cuja cópia será enviada a quem as solicitar. O conteúdo deste documento não é exaustivo. A Saint-Gobain Placo S.A. recusa qualquer responsabilidade caso os produtos não sejam utilizados em conformidade com as indicações por si facultadas. Dentro dos limites legais, a Saint-Gobain Placo S.A. não será responsável pela falta de lucro, nem por danos indiretos.

