



# PLACO® PR HYDRO

Massas



## Descrição do produto

Massa de acabamento em pó de 1 hora com capacidade de absorção de água reduzida destinada ao tratamento de juntas nos Sistemas de Placa de Gesso Laminado H1.

## Aplicação

Construção de sistemas de obra seca em interiores, principalmente em locais húmidos graças à sua baixa absorção de água. Melhora a aderência da fita em zonas de forte humidade e é indicada tanto para o enchimento como para o acabamento da junta especialmente em zonas de ambiente húmido como cozinhas e banheiros. Válido para níveis de acabamento Q1, Q2, Q3 y Q4.

## Armazenagem e conservação

Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo o material a coberto, resguardado da luz solar e da humidade. O tempo máximo de conservação é de 9 meses a partir da data de fabricação impressa no saco.



## Manipulação

Aconselhável o emprego de luvas e máscara.

## Características

| Características              | Valor                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normas                       | EN 13963, Materiais de vedação para placas de gesso. Definições, requisitos e métodos de ensaio |
| Reação ao fogo               | A1                                                                                              |
| Absorção total de água       | ≤ 5%                                                                                            |
| Absorção superficial de água | < 180 g/m <sup>2</sup>                                                                          |
| Tempo de repouso da mistura  | 10 min                                                                                          |
| Tempo de endurecimento       | 1 h                                                                                             |
| Tempo de uso após a mistura  | 1 h                                                                                             |
| Factor de amassado (água/pó) | 13 - 14 l/25 kg                                                                                 |
| Designação                   | Massa de acabamento hidrófuga (H1) de aplicação tipo 3B (UNE-EN 13963).                         |
| Nível de acabamento          | Q1<br>Q2<br>Q3<br>Q4                                                                            |

## Acondicionamento

|      |                 |    |
|------|-----------------|----|
| Saco | 10 <sup>1</sup> | kg |
| Saco | 25 <sup>1</sup> | kg |

<sup>1</sup> ± 5%



**PELIGRO  
PERIGO**

### INDICADORES DE PELIGRO

**H318** Provoca lesiones oculares graves.

### CONSEJOS DE PRUDENCIA

**P102** Mantener fuera del alcance de los niños.

**P280** Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

**P305+351+338** Contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si hubiese y es fácil de hacer. Proseguir con el lavado.

### INDICADORES DE PERIGO

**H318** Provoca graves lesões oculares.

### CONSELHOS DE PRECAUÇÃO

**P102** Manter afastado do alcance das crianças.

**P280** Utilizar luvas, roupa, óculos e máscara de protecção.

**P305 + 351 + 338** Contacto com os olhos:

Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com água em abundância durante vários minutos.

Caso existam lentes de contacto, sendo possível, deve proceder-se à sua remoção e continuar com a lavagem.

