placo
SAINT-GOBAIN

PLACO® RAIL 48 HYDROSTIL

Perfilaria

Descrição do produto

Perfil metálico de aço com uma galvanização especial de Z-275 g/m², fabricado através do processo de laminação a frio, que constitui o elemento horizontal perimetral em forma de "U", que é aparafusado às lajes superior e inferior. Assegura a união e o alinhamento entre montantes verticais, tanto em divisórias como em revestimentos autoportantes para zonas húmidas.

Armazenagem e conservação

Armazenar sobre superfícies planas e nunca expostas à intempérie, mantendo-os cobertos e ao abrigo do sol e da chuva.

Condições de instalação

Consulte o Manual de Soluções de Construção em Placa de Gesso Laminado e o Manual do Instalador Placo®.

Manipulação

Recomenda-se a utilização de luvas com resistência ao corte Categoria 4.

CE AENOR

SAINT-GOBAIN

PLACO® RAIL 48 HYDROSTIL

Características	Valor
Normas	EN 14195,Metal framing components for gypsum plasterboard systems - Definitions, requirements and test methods
Reação ao fogo	A1
Tipo de material	DX51D
Classe de revestimento de proteção contra corrosão	Z275
Peso por metro linear	0,45 kg
Espessura do metal	0,55 mm
Tolerância de espessura	± 0,05 mm

Comprimento (mm)	Tolerância (mm)	Ud/Pacote	Ud/Palete
3000	± 4	10	560

Dimensões (mm)	Dimensões (mm)	Tolerância
a	48,00 mm	**± 0,5**
Aba b	30,00 mm	**± 1**
Aba c	30,00 mm	**± 1**



A presente informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e utilização do produto assentam no conhecimento técnico atual e na experiência da SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. relativamente aos seus produtos, os quais deverão ser corretamente armazenados, manipulados e instalados dentro do seu período de vida útil. São aplicados a todos os pedidos os termos das Condições Gerais de Venda e Fornecimento da Saint-Gobain Placo S.A.. A SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas do produto sem qualquer aviso prévio. É da responsabilidade do utilizador conhecer e aplicar a versão mais recente e atualizada das fichas técnicas de produto, cuja cópia será enviada a quem as solicitar. O conteúdo deste documento não é exaustivo. A Saint-Gobain Placo S.A. recusa qualquer responsabilidade caso os produtos não sejam utilizados em conformidade com as indicações por si facultadas. Dentro dos limites legais, a Saint-Gobain Placo S.A. não será responsável pela falta de lucro, nem por danos indiretos.

SAINT-GOBAIN

Delegación General Mediterránea de Saint-Gobain para España, Italia, Portugal, Grecia, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia
c/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 • Madrid • Tel: +34 91 397 20 00 • www.saint-gobain.es