



PLACOMUR® 1.90 13 + 60 L32

Placas



Descripción del producto

Panel de aislamiento térmico formado por una Placa de Yeso Laminado con cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural, más poliestireno expandido con una anchura de 1.200 mm.

Aplicación

Construcción de trasdosados directos junto con la pasta de agarre MAP®, principalmente en sistemas constructivos con necesidad de aislamiento térmico.

Almacenaje y conservación

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz solar y de la lluvia.
Apilado máximo de las placas: 6 palets.

Condiciones de instalación

Consultar el Manual del Instalador Placo®.



Manipulación

Durante la descarga, la apertura de las uñas de la carretilla deberá ser como mínimo 1/3 de la longitud de la placa a manipular, siempre situando la carga centrada sobre las uñas de la carretilla. Se recomienda especial atención con las placas de 3.000 mm.

PLACOMUR® 1.90 13 + 60 L32

| Características | Valor |
|---------------------------------------|--|
| Normas | EN 13950, Transformados de placa de yeso con aislamiento térmico/acústico. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. |
| Tipo de aislamiento | Poliestireno - EPS-EN13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)6 |
| Espesor de la placa | 12,5 mm |
| Tolerancia de espesor de la placa | 0,5 mm |
| Espesor del aislamiento | 60 mm |
| Color de la cara | Marfil |
| Tipo de borde longitudinal | Borde Afinado (BA) |
| Tipo de borde transversal | Borde cuadrado (BC) |
| Conductividad térmica de la placa | 0,25 W/m.K |
| Conductividad térmica del aislamiento | 0,032 W/m.K |
| Reacción al fuego | B-s1, d1 |
| Peso aproximado por m ² | 9,8 kg/m ² |

| Largo (mm) | Ancho (mm) | Acondicionamiento |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Placas/Pallet |
| 2500 ¹ | 1200 ² | 16 |
| 2600 ¹ | 1200 ² | 16 |

¹ Tolerancia de la longitud (mm): +0/-5

² Tolerancia del ancho (mm): +0/-4



Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están basadas en el conocimiento técnico actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. sobre sus productos. Los cuales deben ser correctamente almacenados, manejados e instalados durante su vida útil. A todos los pedidos se les aplican los términos de Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo. Saint-Gobain Placo S.A. declara toda responsabilidad en caso de utilización de nos productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los límites legales Saint-Gobain Placo S.A. no será responsable del lucro cesante ni de daños indirectos.

