

# PLACOSTIC® PRO PINTORES

Plâtres



## Description du produit

Pâte de renouvellement et de lissage.

## Application

- Remplissage de trous, éclats, rayures, fissures (qui ne subiront pas de mouvement), enduit, nivellement et lissage des surfaces intérieures.
- Rénovation de murs bruts avec des traitements godelé ou décorés qui nécessitent une épaisseur de couche < 5 mm.

### Mode d'emploi :

- 1.- Le récipient dans lequel le mélange est préparé doit être propre.
- 2.- Ajouter de l'eau propre dans le récipient et saupoudrer progressivement le produit jusqu'à formation d'une pâte dans une proportion de 0,5 l d'eau / 1 kg de produit.
- 3.- Laisser reposer le mélange pendant 1,5 à 2 minutes puis battre vigoureusement à la main ou à la machine jusqu'à obtenir une pâte homogène.
- 4.- Étaler uniformément la pâte sur la surface, en couvrant les irrégularités. Une fois la première couche prise (environ 2 heures), appliquez la seconde.
- 5.- Attendre que l'application soit complètement sèche avant tout traitement ultérieur (environ 24 heures).
- 6.- Poncez avec du papier de verre fin jusqu'à obtenir la finesse souhaitée.

## Stockage et conservation

Stocker sur des surfaces planes et jamais à l'extérieur, en gardant le matériau couvert et à l'abri du soleil et de l'humidité. La durée maximale de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication imprimée sur le sac.



## Conditions d'installation

Le support doit être sain et conserver sa consistance, pouvant supporter le poids et la tension des couches de produit appliquées ultérieurement sans se décomposer ni altérer sa structure, et il faudra donc éliminer les couches de peinture mal adhérentes, les restes de papier, ou tout autre élément pouvant provoquer le décollement du produit une fois appliqué.

Le parement doit être exempt de poussière, de graisse, de champignons ou de tout autre matériau qui pourrait gêner la bonne adhérence du produit ou provoquer son décollement ultérieur. Les surfaces devront être nettoyées si nécessaire, jusqu'à obtenir un fond homogène.

Les grandes fissures ou trous doivent être traités avec une application beaucoup plus épaisse de Placostic Standard.

Si la surface est très absorbante, il convient d'appliquer le régulateur d'absorption Iberprimer.

Sur des supports très lisses, il est recommandé de poncer ou gratter la surface pour une meilleure adhérence.

## Manutention

Il est conseillé d'utiliser des gants et un masque.

# PLACOSTIC® PRO PINTORES

Caractéristiques	Valeur
Average consumption when applied (per mm of thickness)	1 kg/m <sup>2</sup>
Quantité d'eau par kg de poudre	0,5 L / 1 kg
Température de fonctionnement maximale	Entre 5°C - 30°C
Temps de repos du mélange	1,5 - 2 min
Tempo de trabalho	2 h
Temps de séchage	Environ 24 heures selon la météo (2 heures entre les couches)
Dureté de la surface	70 Shore C

Ces informations et, en particulier, les recommandations concernant l'application et l'utilisation du produit, sont basées sur les connaissances techniques et l'expérience actuelles de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. concernant ses produits, qui doivent être correctement stockés, manipulés et installés pendant leur durée de vie. Les Conditions générales de vente et de livraison de Saint-Gobain Placo S.A. s'appliquent à toutes les commandes SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit sans préavis. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de connaître et d'utiliser la dernière version mise à jour des spécifications techniques du produit, dont des copies seront envoyées à quiconque en fera la demande. Le contenu de ce document n'est pas exhaustif. Saint-Gobain Placo S.A. décline toute responsabilité en cas d'utilisation de nos produits d'une manière non conforme aux indications fournies par Saint-Gobain Placo S.A. Dans les limites légales, Saint-Gobain Placo S.A. ne sera pas responsable de toute perte de profit ou de tout dommage indirect.

