



RIGITONE® EDGE 12/25 Q Activ'Air®

Placas perfuradas fono-
absorventes



Descrição do produto

Placa contínua antirruído fabricada com base em Placa de gesso laminado com perfurações por punção e tecnologia Activ'Air® no seu fabrico. Tem quatro extremidades biseladas para facilitar a instalação.

Descrição Activ'Air®

Os produtos Placo® Activ'Air® são tratados com um composto capaz de reagir quimicamente com os formaldeídos, chegando a neutralizá-los sem que estes sejam reemitidos para o ar. Até 70% destes formaldeídos são, assim, captados e transformados em compostos inertes, permanecendo este estado, em condições normais, eficaz durante, pelo menos, 50 anos.

Aplicação

Segundo o tamanho e ordem das suas perfurações, as placas Rigitone® Edge permitem numerosas variações de desenho, abrangendo paramentos tanto curvos, como planos. O dorso das placas vem revestido de fábrica com um véu preto. A pedido, encontram-se igualmente disponíveis com um véu branco ou sem véu. As placas Rigitone® Edge 12/25 Q Activ'Air® são apropriadas para locais e salas onde se pretenda obter uma correção acústica, diminuindo o tempo de reverberação.

Armazenagem e conservação

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz solar y de la lluvia.



Condições de instalação

Instalação recomendada com perfis, acessórios e parafusos Rigi, e pasta para juntas PR MULTI. As placas Rigitone® devem ser instaladas e utilizadas em salas com humidade relativa inferior a 70% e/ou temperaturas inferiores a 45°C.

Manipulação

Quando as placas forem transportadas por empilhadores, os garfos do empilhador deverão estar abertos no máximo.

Manutenção da superfície

As placas podem ser limpas com um aspirador, a fim de remover acumulações de pó. A superfície final permite a pintura posterior com um rolo de pelo curto. É recomendável utilizar uma tinta permeável ao vapor de água. As placas não devem ser pintadas com spray.

Características

Normas

Valor

EN 14190, Gypsum plasterboard products from reprocessing. Definitions, requirements and test methods

Tipo de bordo longitudinal

Borda Chanfrada (BC)

Tipo de bordo transversal

Borda chanfrada (BC)

Reação ao fogo

A2-s1, d0

Peso aproximado por m²

9,31 kg/m²

Tipo de perfurações

Quadradas

Tamanho das perfurações

12 mm

Índice de perfurações

23 %


Separação entre centro de perfurações

25 mm

Cor do tecido traseiro

Preto

Tipo de bordo	Dimensões (mm)			Peso (kg/m ²)	Acondicionamento Placas/Palette
	Comprimento	Largura	Espessura		
Edge	2000	1200	12,5	9,31	20



12/25 Q			
Plenum		50 mm	200 mm
Lana mineral Lã mineral		-	60 mm
Frecuencias Frequências	125 Hz	0,10	0,40
	250 Hz	0,30	0,80
	500 Hz	0,65	0,90
	1kHz	0,90	0,95
	2kHz	0,80	0,80
	4kHz	0,60	0,75
α_w		0,60	0,85
NRC		0,65	0,90
α_m		0,80	0,90

