



## IBERPLAST®

Yesos y Plastes



### Descripción del producto

Iberplast® es un producto en base yeso constituido por sulfato calcico semihidratado de elevada pureza, obtenido a partir de mineral de la mejor calidad. Es un yeso de construcción de granulometría gruesa y fraguado rápido, de aplicación manual, que se utiliza para trabajos de albañilería en general; cierre de pequeños huecos y recibido de elementos auxiliares como reglas, marcos, cajas, etc. También denominado yeso negro rápido o yeso tosco rápido.

### Almacenaje y conservación

Los sacos deberán ser almacenados sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardado de la luz solar y de la humedad.



## Características

### Normas

### Conductividad térmica

### Factor de difusión de vapor de agua ( $\mu$ )

### Reacción al fuego

### Resistencia a flexión

### Resistencia a compresión

### Índice de pureza (%)

### Granulometría

### Relación agua/polvo

### Dureza superficial

### Tipo de soporte recomendado

### Adherencia

### PH

## Valor

EN 13279, Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción.

0,30 W/m.K (según UNE-EN 13279-1). Valor para el cálculo de parámetros característicos y particiones interiores según CTE-DB-HE-1

6

A1

> 2 N/mm<sup>2</sup>

> 2 N/mm<sup>2</sup>

> 75

0-2 mm

(VA,GA,SN) 1-1,2 Litros/kg; (SO) 1,2 Litros/kg; (MN) 1 Litros/kg

≥ 45 unidades Shore C (Valor medio en laboratorio)


ST (Soporte tradicional: ladrillo cerámico, hormigón y bloque picón)

> 0,1 N/mm<sup>2</sup>

> 6

## Acondicionamiento

Gelsa GA	Saco	17	Kilogramo	80 Saco/Palet
Morón MN	Saco	17	Kilogramo	72 Saco/Palet
Morón MN	Saco	17	Kilogramo	72 Saco/Palet
San Martín SN	Saco	17	Kilogramo	72 Saco/Palet
Soneja SO	Saco	17	Kilogramo	72 Saco/Palet
Viguera VA	Saco	17	Kilogramo	72 Saco/Palet
Morón MN	Granel		Tonelada	
San Martín SN	Granel		Tonelada	
Soneja SO	Granel		Tonelada	



(1) Tiempo de espera entre el amasado del producto y su comienzo de uso.

(2) Tiempo durante el cual la pasta de yeso tiene la consistencia adecuada para poder ser aplicada.

Nota: los tiempos de empleo pueden sufrir variaciones en función del tipo de soporte, temperatura ambiente y del soporte, relación A/Y empleada y Ph del agua empleada.

(1) Tempo de espera entre a mistura do produto e o início da sua aplicação.

(2) Tempo durante o qual a massa de gesso tem a consistência adequada para poder ser aplicada.

Nota: os tempos de aplicação podem sofrer alterações em função do tipo de suporte, da temperatura ambiente e do suporte, da relação A/G aplicada e do Ph da água utilizada.

