



Yesos y Plastes



Mortero en base cemento de uso exterior para revocados y alisados exteriores en capa fina y media de hasta 2 mm. Capa de espesor sobre superficies de cemento, hormigón, ladrillo o piedra. para reparaciones de desperfectos en exteriores (fachadas, balcones, cornisas, esquinas) de hasta 4 mm. de espesor total. La adherencia del producto es buena sobre soportes tanto absorbentes como no absorbentes. El acabado es blanco, listo para pintar. Propiedades hidrófugas.

Los sacos deberán ser almacenados sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardado de la luz solar y de la humedad. El tiempo máximo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación impresa en el saco.



Es aconsejable la utilización de guantes y mascarilla

Características	Valor
Normas	EN 998-1, Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido.
Conductividad térmica	0,47 W/m.K (P=50%)
Factor de difusión de vapor de agua (μ)	≤ 10
Reacción al fuego	A1
Resistencia a flexión	≥ 2 Mpa
Resistencia a compresión	≥ 6 Mpa (CSIII)
Consumo medio por espesor de aplicación	1,25 kg/mm espesor y m ²
Absorción por capilaridad	Coefficiente de capilaridad W1(0,2 kg/m ² · min 0,5)
Adherencia	0,23 Mpa

Acondicionamiento

Gelsa GA	Saco	15	Kilogramo	50 Saco/Palet
----------	------	----	-----------	---------------

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están basadas en el conocimiento técnico actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. sobre sus productos. Los cuales deben ser correctamente almacenados, manejados e instalados durante su vida útil. A todos los pedidos se les aplican los términos de Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo. Saint-Gobain Placo S.A. declara toda responsabilidad en caso de utilización de los productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los límites legales Saint-Gobain Placo S.A. no será responsable del lucro cesante ni de daños indirectos.

