

# PLACO® PR HYDRO

## Pastas



UNE-EN 13963

### Descripción del producto

Pasta de fraguado en polvo de 45' con capacidad de absorción de agua reducida destinada al tratamiento de juntas en los Sistemas de Placa de Yeso Laminado H1.

### Manipulación

Es aconsejable el empleo de guantes y mascarilla.

### Aplicación

Construcción de sistemas de obra seca en interiores, se utilizará principalmente en sistemas constructivos en locales húmedos gracias a su baja absorción de agua. Mejora la adherencia de la cinta de juntas en zonas de fuerte humedad y es válida tanto para el relleno como el acabado de la junta especialmente en zonas de ambiente húmedo como cocinas y baños. Permite la finalización de la junta en el día y es válida para los niveles de acabado Q1, Q2, Q3 y Q4.

**Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.**

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid  
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. [www.placo.es](http://www.placo.es)



Características	Valor
Normas	EN 13963, Material para juntas para placas de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	A1
Absorción total de agua	≤ 5%
Absorción superficial de agua	< 180 g/m <sup>2</sup>
Tiempo de reposo de la mezcla	10 min
Tiempo de fraguado	45 min
Tiempo de uso tras la mezcla	45 min
Factor de amasado (agua/polvo)	13 - 14 l/25 kg
Designación	Pasta de fraguado hidrófoba (H1), de aplicación manual tipo 3B (UNE-EN 13963)
Nivel de acabado	Q1 Q2 Q3 Q4

Acondicionamiento		
Saco	10 <sup>1</sup>	kg
Saco	25 <sup>1</sup>	kg

<sup>1</sup> ± 5%



**PELIGRO  
PERIGO**

#### INDICADORES DE PELIGRO

**H318** Provoca lesiones oculares graves.

#### CONSEJOS DE PRUDENCIA

**P102** Mantener fuera del alcance de los niños.

**P280** Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

**P305+351+338** Contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si hubiese y es fácil de hacer. Proseguir con el lavado.

#### INDICADORES DE PERIGO

**H318** Provoca graves lesões oculares.

#### CONSELHOS DE PRECAUÇÃO

**P102** Manter afastado do alcance das crianças.

**P280** Utilizar luvas, roupa, óculos e máscara de protecção.

**P305 + 351 + 338** Contacto com os olhos:

*Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com água em abundância durante vários minutos.*

*Caso existam lentes de contacto, sendo possível, deve proceder-se à sua remoção e continuar com a lavagem.*

## Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto, resguardado de la luz solar y de la humedad. El tiempo máximo de conservación es de 9 meses a partir de la fecha de fabricación impresa en el saco.

## Condiciones de aplicación

La pasta debe utilizarse a temperaturas de entre 5°C y 25°C. No apto para el tratamiento mecánico de las juntas. Para más información consultar el Manual del Instalador Placo®.